

# BRUGGINK

*keukens badkamers bouw*

## TIPS VOOR ONDERHOUD KITWERK IN SANITAIRE RUIMTES.

Nadat het kitwerk is uitgevoerd moet het minimaal 24 uur drogen.  
Hierna is uw badkamer, toilet e.d. weer bruikbaar

Oorzaak schimmelvorming en onderhoud kitvoegen:

Kitvoegen in vochtige ruimtes kunnen na verloop van tijd vuil en/of zwart worden. Dit vindt meestal zijn oorzaak in het achterblijven van zeepresten en kalk op de kitvoeg.

Dit, in combinatie met onvoldoende ventilatie, kan schimmelvorming tot gevolg hebben.

Om schimmelvorming te voorkomen is het noodzakelijk om na het gebruik van douche of bad de kitvoegen direct droog te maken met bijvoorbeeld een washandje of een witte douchetrekker en goed te ventileren.

Dit geldt met name voor de kitvoegen bij douchebak, bad en de drain (vloergootje), want bij een slechte kitvoeg is de kans op een lekkage groter. Hoe beter u dit advies opvolgt hoe langer de kitvoeg mee gaat.

Doet u dit niet, dan wordt de kitvoeg na verloop van tijd zwart en moet vervangen worden.

Er is namelijk, ondanks beweringen van sommige fabrikanten, geen schimmelvrije kit.

Hooguit kan sprake zijn van schimmelwerende kit.

Voor de reiniging van de kitvoegen mag u geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, dit kan namelijk de schimmelwerende werking van de kit teniet doen.

Het onderhouden van de kitvoegen komt er in de praktijk op neer dat de voegen op gezette tijden worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

Het beste is om bij buitenkitwerk in het koudere jaargetijde de kitvoegen te beoordelen, omdat door de lagere temperaturen de bouwmaterialen door thermische krimp korter zijn geworden en de kitvoegen daardoor op hun breedst.

Bij controle van kitnaden moet er gelet worden op:

- onthechting en/of scheurvorming;
- beschadiging en/of verwerking;
- aantasting en/of schimmels;
- gehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen.

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal er, eventueel plaatselijk, een reparatie moeten worden uitgevoerd.

Kitwerk is aan slijtage en invloeden van buitenaf onderhevig en heeft derhalve een beperkte garantie.